



رنگ سبز سوله  
SC AL112

### توضیح محصول

این محصول به عنوان آستر الکیدی زینک کرومات در محیط های ملایم و نیمه مرطوب خواص ضد خوردگی خوبی از خود نشان می دهد. پایه این پوشش رزین آلکید است و در نتیجه این پوشش خواص عمومی رنگهای الکیدی را دارد.

### موارد استفاده

پوشش سطوح داخلی و خارجی سازه های فلزی در محیط های خورنده معتدل و ملایم

### ویژگی ها

- مقاوم در برابر خوردگی
- قابلیت اسپری شدن عالی
- مناسب جهت سطوح فلزی با انواع سیستمهای متداول رویه
- انعطاف پذیری خوب
- ظاهر مناسب

شرین  
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN  
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370  
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱  
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰  
manenger@sherwinco.com ایمیل:

WWW.SHERWINCO.COM

## مشخصات محصول

سبز سدري	فام
مات	براقیت
یک جزئی	تعداد اجزاء
۵۵±۲ %	درصد جامد حجمی (A+B)
۱.۲۵ gr/cm <sup>3</sup>	دانسیته (A+B)
۵۰ میکرون	ضخامت پیشنهادی فیلم خشک
۱۲m <sup>2</sup> /lit	پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی
۲۰ دقیقه	زمان خشک شدن سطحی
۴ ساعت	زمان خشک شدن عمقی
۲ روز	زمان خشک شدن کامل
۸ ساعت	زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی
تبخیر حلال و اکسیداسیون	روش سخت شدن
SC T411	حلال رقیق کننده
۹ ماه	دوره انبار داری

(در ظروف در بسته بدور از نور مستقیم خورشید و منبع حرارتی -  
دمای ۳۰-۵ °C)

## دستورالعمل استفاده

### آماده سازی سطوح

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن، گردغبار، زنگ زدگی، بقایای رنگ قبلی و رطوبت باشد. جهت سطوح فولادی و آهنی، سطح باید تا درجه استاندارد SA2 سندبلاست گردد. در شرایط حاد مانند غوطه وری در آب تا SA2.5 توصیه میشود. پس از زدودن غبار ناشی از سندبلاست عمل رنگ آمیزی بلافاصله صورت گیرد.

### شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.

### مراحل استفاده

جهت رقیق نمودن رنگ و تنظیم ویسکوزیته تینر SC T411 را بتدریج اضافه نموده و هم بزنید تا یکنواخت شود. این رنگ توسط اسپری معمولی، اسپری بدون هوا و گلتک و قلم مو قابل اعمال است. قسمتهای رنگ نشده و آسیب دیده در مساحتهای کم با قلم مو ترمیم می شوند. در محیطهای بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر SC T411 شستشو دهید.