



رویه الکیدی نیمه براق SC AL113

توضیح محصول

پوشش SC AL113 بر پایه رزین آلکید هواخشک است که بعنوان لایه نهائی نیمه براق بر روی سطوح فلزی اعمال میگردد. این پوشش مقاومت خوبی در محیط های اتمسفریک با خوردگی ملایم دارد.

موارد استفاده

برای پوشش دهی سطوح فلزی و چوبی و یا سیمانی در محیط های شهری و صنعتی با طول عمر مناسب استفاده میشود.

ویژگی ها

- مناسب برای بکارگیری در سیستم های پوششی آلکیدی
- محافظةت عالی در برابر زنگ زدگی
- قابلیت و توانایی عالی در اعمال به روش پاششی
- مقاومت عالی در محیط های خوردنده ملایم

مشخصات محصول

ظاهر	نیمه براق
رنگ	مطابق RAL یا درخواست مشتری
درصد جامد	۶۵±%۲
وزن مخصوص	۱/۲۵ ±۰/۰۵
ضخامت فیلم خشک	۴۰μ
خشک شدن سطحی	۴ ساعت (۲۵°C)
خشک شدن کامل	۱۶-۲۴ ساعت (۲۵°C)
زمان انبار داری	۱۲ ماه (۲۵°C)
نقطه اشتعال	۳۳°C
پوشش	۷-۱۰ m ² /lit

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰
ایمیل: manenger@sherwinco.com



دستورالعمل استفاده

آماده سازی سطوح

سطح بایستی عاری از هر گونه زنگ زدگی و مواد زائد و رنگهای اضافی بوده و خشک و تمیز باشد.

شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین +۵ تا +۵۵ درجه سانتی گراد باشد.

مراحل استفاده

جهت رقیق نمودن رنگ و تنظیم ویسکوزیته تینر SC T411 را به تدریج اضافه نموده و هم بزنید تا یکنواخت شود، این

رنگ توسط اسپری معمولی، اسپری بدون هوا و قلم مو قابل اعمال است.

در محیط های بسته، تهویه هوا در خلال اعمال رنگ، ضروری می باشد.

پس از اتمام فرآیند رنگ آمیزی، کلیه تجهیزات را با تینر SC T411 شستشو دهید.

شرین
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN

Tel: +982188195374

Fax: +982188195370

manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱

تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰

ایمیل: manenger@sherwinco.com

WWW.SHERWINCO.COM