



الکیدی زینک کرومات

SC AL311

توضیح محصول

پوشش SC AL311 بر پایه رزین آلکید هواخشک و پیگمنت کرومات روی است که بعنوان لایه آستری بر روی سطوح فلزی اعمال میگردد. این پوشش مقاومت خوبی در محیط های اتمسفریک با خوردگی ملایم دارد.

موارد استفاده

برای پوشش دهی اسکلت های فلزی ساختمانی در محیط های شهری و صنعتی با طول عمر مناسب استفاده میشود.

ویژگی ها

- مناسب برای بکارگیری در سیستم های پوششی آلکیدی
- محافظت عالی در برابر زنگ زدگی
- قابلیت و توانایی عالی در اعمال به روش پاششی
- مقاومت عالی در محیط های خوردنده ملایم

مشخصات محصول

ظاهر	مات
رنگ	زرد- سبز
درصد جامد	۷۵±%۲
وزن مخصوص	۱/۴۵ ±۰/۰۵
ضخامت فیلم خشک	۴۰μ
خشک شدن سطحی	۴ ساعت (۲۵°C)
خشک شدن کامل	۱۶- ۲۴ ساعت (۲۵°C)
زمان انبار داری	۱۲ ماه (۲۵°C)
نقطه اشتعال	۳۳°C
پوشش	۶-۹ m ² /lit

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰
ایمیل: manenger@sherwinco.com



دستورالعمل استفاده

آماده سازی سطوح

سطح بایستی عاری از هر گونه زنگ زدگی و مواد زائد و رنگهای اضافی بوده و خشک و تمیز باشد. در صورت نیاز سطح فلز توسط روشهای مختلف پاشش ساینده و مطابق استاندارد Sa2.5 آماده سازی گردد.

شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین +۵ تا +۵۵ درجه سانتی گراد باشد.

مراحل استفاده

جهت رقیق نمودن رنگ و تنظیم ویسکوزیته تینر SC T411 را به تدریج اضافه نموده و هم بزنید تا یکنواخت شود، این رنگ توسط اسپری معمولی، اسپری بدون هوا و قلم مو قابل اعمال است. در محیط های بسته، تهویه هوا در خلال اعمال رنگ، ضروری می باشد. پس از اتمام فرآیند رنگ آمیزی، کلیه تجهیزات را با تینر SC T411 شستشو دهید.

شرین
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰
manenger@sherwinco.com ایمیل

WWW.SHERWINCO.COM