



## میانی اپوکسی SCCo EP212

### توضیح محصول

این پوششهای دو جزئی از نوع اپوکسی های سخت شونده با پلی آمید هستند و جهت پوشش میانی در یک سیستم برای سطوح خارجی مخازن، اسکلت های فلزی، خطوط لوله کارخانجات شیمیایی، پالایشگاه ها و مناطق ساحلی کنار دریا مورد استفاده قرار می گیرند پوششهای میانی اپوکسی معمولاً بر روی پرایمر اعمال می شود تا علاوه بر حفاظت بهتر در برابر خوردگی براقیت رنگ رویه را نیز افزایش دهند.

### موارد استفاده

- پوشش SCCo EP212 بر روی سطح فلزی آستر شده استفاده می شود.

### ویژگی ها

- خصوصیت سدکنندگی عالی
- مقاومت سایشی عالی
- چسبندگی عالی به آستری های پایه اپوکسی رزین
- مقاومت عالی در برابر روغن
- مقاومت شیمیائی عالی در محیط های اسیدی و قلیائی

شرین  
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN  
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370  
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱  
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰  
manenger@sherwinco.com ایمیل:

### مشخصات محصول

ظاهر	مات
رنگ	مطابق RAL یا درخواست مشتری
درصد جامد	۲% ± ۷۰
وزن مخصوص	۱.۴۰ ± ۰.۰۵
ضخامت فیلم خشک	۵۰ μ
خشک شدن سطحی	۱-۲ ساعت (۲۵°C)
سخت شدن (اعمال لایه بعد)	۲۴ ساعت (۲۵°C)
خشک شدن کامل	۷ روز (۲۵°C)
زمان انبار داری	۱۲ ماه (۲۵°C)
نقطه اشتعال	۲۳°C
پوشش	۷-۹ m <sup>2</sup> /lit

### دستورالعمل استفاده

#### آماده سازی سطوح

پیش از باز پوشانی لازم است سطح عاری از هر گونه آلودگی، چربی، رطوبت باشد. در صورت منقضی شدن فرصت باز پوشانی، برای افزایش چسبندگی بین لایه ای، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر مناسب شستشو نمایید.

#### شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی ۲۵ درجه سانتی گراد باشد.

#### مراحل استفاده

جهت رقیق نمودن رنگ و تنظیم ویسکوزیته تینر SCCo T412 را به تدریج اضافه نموده و هم بزنید تا یکنواخت شود. این رنگ توسط اسپری معمولی، اسپری بدون هوا و قلم مو قابل اعمال است. در محیط های بسته، تهویه هوا در خلال اعمال رنگ، ضروری می باشد. پس از اتمام فرآیند رنگ آمیزی، کلیه تجهیزات را با تینر SCCo T412 شستشو دهید.