



رنگ استخری
SC ES311

توضیح محصول

این پوشش بر پایه رزین کلروکائوچوبه همراه پلاستی سایزر کلردار طراحی شده و چسبندگی بسیار بالایی به سطوح بتنی دارد. با توجه به اینکه پایه این رنگ کلردار شده است در نتیجه مقاومت این پوشش در برابر محلول های کلردار نظیر آب استخر بسیار بالاست. این پوشش یک جزیی بوده و کاربرد آن بسیار آسان است. همچنین حساسیت آن هنگام عملیات اعمال نسبت به شرایط محیطی بسیار پایین است.

موارد استفاده

- استخرهای دارای دیواره های بتنی
- مخازن بتنی آب

ویژگی ها

- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت شیمیایی بالا در برابر محلولهای کلردار
- مقاومت عالی نسبت به نفوذ آب در سطح بتن
- چسبندگی عالی به سطح بتن
- اعمال بسیار آسان

شرین
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰
manenger@sherwinco.com ایمیل

مشخصات محصول

فام	آبی روشن و سفید
براقیت	مات
تعداد اجزاء	یک جزیی
درصد جامد حجمی	٪۶۰
دانسیته	۱/۵۲gr/cm ³
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	۷۵ - ۵۰ میکرون
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی	۸m ² /lit
زمان خشک شدن سطحی	۱۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی	۱ ساعت
زمان خشک شدن کامل	۲۴ ساعت
ویسکوزیته	۹۰-۱۰۵ کرپس
روش سخت شدن	تبخیر حلال
حلال رقیق کننده	SC T411
دوره انبار داری	۱۲ ماه

(در ظروف در بسته بدور از نور مستقیم خورشید و منبع حرارتی
- دمای ۵-۳۰ °C)

دستورالعمل استفاده

آماده سازی سطوح

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن، گردغبار، زنگ زدگی، بقایای رنگ قبلی و رطوبت باشد.

شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد .

مراحل استفاده

جهت رقیق نمودن رنگ تینر SC T411 را به تدریج اضافه نموده بهم بزیند تا ترکیب یکنواختی حاصل شود. این رنگ توسط اسپری معمولی، بدون هوا، غلتک و قلم مو قابل اعمال بوده و قسمتهای رنگ نشده و آسیب دیده در مساحتهای کم با قلم مو ترمیم می شوند. در محیطهای بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است. پس از اتمام کار، بلافاصله کلیه تجهیزات را با تینر SC T411 شستشو دهید.