



رنگ رویه کوره ای الکید ملامین

SC FU111

توضیح محصول

این پوشش به عنوان رنگ کوره ای بر پایه رزین‌های الکید و ملامین فرمالدهید طراحی شده و به عنوان لایه رویه مصرف می‌شود. با توجه به اعمال آسان از آن جهت کارهای تعمیراتی با استفاده از برس و اسپری استفاده می‌شود. مصرف این محصول در مجاورت اسیدها و بازها توصیه نمی‌شود.

موارد استفاده

تزئین، حفاظت و رنگ آمیزی سطوح آهنی، پوشش دوچرخه، موتورسیکلتو لوازم خانگی (یخچال، اجاق گاز، قفسه، کابینت)

ویژگی‌ها

- مقاوم در برابر شرایط جوی
- براقیت و حفظ برق بالا
- چسبندگی خوب به سطوح مختلف فلزی
- خواص مکانیکی، مقاومت سایشیو ضربه پذیری، انعطافپذیری خوب

شرین
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN

Tel: +982188195374

Fax: +982188195370

manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱

تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰

ایمیل: manenger@sherwinco.com

WWW.SHERWINCO.COM

مشخصات محصول

سفيد (و فامهای متنوع)	فام
براق	براقیت
یک جزیی	تعداد اجزاء
۵۲±۲ %	درصد جامد حجمی
۱.۱۲±۰.۰۵ gr/cm ³	دانسیته
۴۰ - ۲۵ میکرون	ضخامت پیشنهادی فیلم خشک
۸-۱۰ m ² /lit	پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی
۱۵-۱۰ دقیقه	زمان انتظار قبل از کوره
۱۲۰ - ۱۴۰ °c	دمای کوره
۳۰ - ۲۰ دقیقه	زمان توقف در کوره
پس از پخت و خنک شدن	زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی
Cross linking و تبخیر حلال	روش سخت شدن
SC T414	حلال رقیق کننده
۶ ماه	دوره انبار داری

(در ظروف در بسته بدور از نور مستقیم خورشید و منبع حرارتی
- دمای ۳۰ °c - ۵)

دستورالعمل استفاده

آماده سازی سطوح

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن و رطوبت باشد. عمل تمیز کاری توسط شوینده های مناسب انجام می شود. چنانچه سطح آستری صاف و صیقلی باشد، ابتدا آن را با سنباده یا ابزار مشابه سائیده، سپس تمیز و خشک نمائید. اما چنانچه رنگ مستقیماً روی سطح اعمال شود، بسته به جنس سطح آماده سازی آن مشابه آماده سازی مربوط به اعمال لایه آستری بر روی سطح فلز خواهد بود

شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد باشد.



مراحل استفاده

جهت رقیق نمودن رنگ تینر SC T414 را به تدریج اضافه نموده بهم بزنیید تا ترکیب یکنواختی حاصل شود. این رنگ توسط اسپری معمولی، اسپری بدون هوا، غوطه وری، سیستمهای پاشش الکترواستاتیک و قلم مو قابل اعمال بوده و قسمت‌های رنگ نشده و آسیب دیده در مساحت های کم با قلم مو ترمیم می شوند. در محیطهای بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است.

پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر SC T414 شستشو دهید.

شرین
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، ، پلاک ۶، واحد ۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰
manenger@sherwinco.com ایمیل: