



## رنگ ترافیک اکریلیکی درجه ۱

SC TF110

### توضیح محصول

رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیکی که پس از خشک شدن به طریق تبخیر حلال، سطحی یکنواخت ایجاد می نماید. این رنگ دارای بازتاب نور مطلوب بوده و به دلیل سازگاری بالا با سطوح سیمانی، بتنی و آسفالت جهت خط کشی خیابانها و جاده ها کاملاً مناسب می باشد. این رنگ در برابر نور خورشید و همچنین شرایط محیطی بسیار پایدار بوده و سازگاری بالایی با تغییرات آب و هوا دارد.

### موارد استفاده

خط کشی سطوح بتونی و آسفالتی در جاده ها، محل عبور عابر پیاده، باند فرودگاهها، پارکینگها و ...

### ویژگیها

- چسبندگی بالا
- زمان خشک شدن سریع
- بازتاب نور مطلوب
- پایداری در برابر نور خورشید

شرین  
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN

Tel: +982188195374

Fax: +982188195370

manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱

تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰

ایمیل: manenger@sherwinco.com

WWW.SHERWINCO.COM

## مشخصات محصول

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| سفید (و زرد)               | فام                            |
| مات                        | براقیت                         |
| یک جزیی                    | تعداد اجزاء                    |
| ±۵%۷۵                      | درصد جامد حجمی                 |
| 1/۳±۰.۱ gr/cm <sup>3</sup> | دانسیته                        |
| ۳۰۰ میکرون                 | ضخامت پیشنهادی فیلم خشک        |
| ۲m <sup>2</sup> /lit       | پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی   |
| ۱۰دقیقه                    | زمان خشک شدن سطحی              |
| ۳۰دقیقه                    | زمان خشک شدن عمقی              |
| ۱۶ ساعت                    | زمان خشک شدن کامل              |
| ۴ ساعت                     | زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی |
| تبخیر حلال                 | روش سخت شدن                    |
| SC T418                    | حلال رقیق کننده                |
| ۶ ماه                      | دوره انبار داری                |

(در ظروف در بسته بدور از نور مستقیم خورشید و منبع حرارتی -  
دمای ۳۰°C - ۵)

## دستورالعمل استفاده

### آماده سازی سطوح

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن، و رطوبت باشد.

### شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.

### مراحل استفاده

جهت رقیق نمودن رنگ تینر SC T418 را به تدریج اضافه نموده بهم بزنیید تا ترکیب یکنواختی حاصل شود. این رنگ توسط اسپری، قلم مو و ماشینهای خط کشی ترافیک قابل اعمال است. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر SC T418 شستشو دهید.